

[Previous Doc](#) [Next Doc](#) [Go to Doc#](#)
[First Hit](#)

☐ [Generate Collection](#)

L14: Entry 55 of 85

File: DWPI

Mar 29, 1979

DERWENT-ACC-NO: 1979-26253B
DERWENT-WEEK: 197914
COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Solar cell prodn. - by depositing semiconductor pn junctions in anodised aluminium pores during electron beam irradiation

INVENTOR: HERTEL, K

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

HERTEL K

HERTI

PRIORITY-DATA: 1977DE-2741954 (September 17, 1977)

[Search Selected](#)

[Search ALL](#)

[Clear](#)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

☐ DE 2741954 A

March 29, 1979

000

INT-CL (IPC): H01L 31/18

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 2741954A

BASIC-ABSTRACT:

A solar cell is produced by coating an Al carrier plate in an anodizing process with a porous transparent aluminium oxide layer. Its through pores are then filled out by ~~vapour~~ deposition of a sequence of layers of a p-type semiconductor and a metal layer in a vacuum while irradiating the plate by an ~~electron~~ beam. A final ~~transparent-contacting layer~~ forms the counter contact to the Al plate.

The electron beam charges the anodized layer to prevent undesirable deposition. The new solar cell has a much better conversion efficiency because use is made of the pores throughout their depth.

TITLE-TERMS: SOLAR CELL PRODUCE DEPOSIT SEMICONDUCTOR PN JUNCTION ANODISE ALUMINIUM PORE ELECTRON BEAM IRRADIATE

DERWENT-CLASS: L03 U12

CPI-CODES: L03-D03D; L03-E05;

[Previous Doc](#) [Next Doc](#) [Go to Doc#](#)

51

Int. Cl. 2:

H01 L 31/18

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT



Patentamt

11

21

22

43

Offenlegungsschrift 27 41 954

Aktenzeichen: P 27 41 954.1

Anmeldetag: 17. 9. 77

Offenlegungstag: 29. 3. 79

43

Unionspriorität:

22 43 51

54

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Solarzellen

71

Anmelder: Hertel, Karl, 2000 Hamburg

72

Erfinder: gleich Anmelder

DE 27 41 954 A 1

DE 27 41 954 A 1

P a t e n t a n s p r u c h

Verfahren zur Herstellung von Solarzellen, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Oberseite eines Trägerplättchens aus Aluminium eine durchgehend poröse lichtdurchlässige Aluminiumoxydschicht durch Eloxieren hergestellt wird, danach deren durchgehende Poren unter gleichzeitiger Bestrahlung des Plättchens mit Elektronen, beispielsweise aus einer Glühkathode, nacheinander von unten nach oben mit periodisch abwechselnd jeweils einer Schicht aus Halbleitermaterial vom P-Typ, einer Schicht aus Halbleitermaterial vom N-Typ und einer Metallschicht durch Aufdampfen im Vakuum ausgefüllt werden, und dass schliesslich als Gegenkontakt zu dem aus Aluminium bestehenden Trägerkörper eine lichtdurchlässige Kontaktierungsschicht auf die Oberseite der Aluminiumoxydschicht aufgebracht wird.

909813/0201

ORIGINAL INSPECTED

2741954

P A T E N T A N W E L T E

J. RICHTER F. WERDERMANN
DIPLO.-ING. DIPLO.-ING.

H A M B U R G

R. SPLANEMANN DR. B. REITZNER
DIPLO.-ING. DIPLO.-CHEM.

M Ü N C H E N

2

2000 HAMBURG 36

NEUER WALL 10

TEL. (040) 34 00 45

34 00 56

TELEGRAMME:

INVENTIUS HAMBURG

UNSERE AKTE:

H. 77 168 Wdm/le

IHR ZEICHEN:

P A T E N T A N M E L D U N G

PRIORITÄT:

BEZEICHNUNG:

Verfahren zur Herstellung von
Solarzellen.

ANMELDER:

Karl Hertel
Bargteheider Str. 39
2000 Hamburg 73

ERFINDER:

wie Anmelder

909813/0201

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen. Die Funktion der bekannten Solarzellen beruht darauf, dass das auf die Oberfläche einfallende Licht, das die lichtdurchlässige Deckschicht durchdringt, von oben her auf die Gleichrichterschichten einwirkt. Infolgedessen ist der erreichbare Wirkungsgrad relativ klein, weil höchstens zwei Paare von PN-Schichten, die je einen Gleichrichter bilden, nacheinander von dem Licht durchdrungen und damit für die Spannungsabgabe nutzbar gemacht werden können.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Solarzelle neuer Art zu schaffen, die einen beträchtlich höheren Wirkungsgrad aufweist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit Hilfe des in dem Patentanspruch gekennzeichneten Verfahrens gelöst.

Die Erfindung beruht auf der Ausnutzung des Umstandes, dass durch Eloxieren erzeugte Aluminiumoxydschichten durchgehende Poren aufweisen, die einen Durchmesser von 0,01 bis 0,05 μ haben und ungefähr 15 % der eloxierten Oberfläche bzw. des Volumens der eloxierten Schicht einnehmen. Es wurde gefunden,

dass es daher möglich ist, durch auf das Plättchen einfallendes Licht die durchgehenden Poren der lichtdurchlässigen Eloxierschicht auf ihrer ganzen Tiefe und infolge der unvermeidlichen Lichtstreuung auch auf ihrem ganzen Umfang zu bestrahlen, also eine Vielzahl von PN-Übergängen in Serienschaltung übereinander innerhalb der Poren wirksam anzuordnen und dadurch eine bedeutend höhere Spannungsabgabe bzw. einen entsprechend höheren Wirkungsgrad der Solarzelle zu erhalten.

Um eine selektive Einbringung der Schichtung in die Poren der eloxierten Schicht zu gewährleisten, derart, dass die erste Schicht sich auf dem reinen Aluminium am Grund der Poren, die zweite Schicht auf der leitenden ersten Schicht usw. niederschlägt, erfolgt während des Aufdampfvorganges eine Bestrahlung des Plättchens mit Elektronen, durch die alle Oberflächen der Eloxierschicht ausserhalb und auch innerhalb der Poren elektrisch aufgeladen werden, so dass auf diesen Oberflächenteilen kein ungewollter Niederschlag von Beschichtungsmaterialien erfolgen kann.